

Institut für Umweltschutz und Qualitätssicherung Dr. Krengel GmbH

Prüfbericht - Nr. 24-05274/29302

Auftraggeber : Euroline GmbH & Co. KG

Hannoversche Straße 41

37075 Göttingen

Analysenauftrag : Untersuchung einer Probe Holzpellets

entspr. Vorgaben "ENplus" (Stand 01/23)

Inspektion Holzpelletsproduktion

Werk Göttingen

Probenbezeichnung : Sackware, 6 mm

Probenahme : Frau Holst, IUQ Dr. Krengel GmbH

Probenahmedatum : 30.07.2024

Probeneingang : 30.07.2024

Bearbeitungszeitraum : 30.07.2024 - 07.08.2024

Labornummer : 24-05274

Analysenmethode : siehe folgende Seite(n)

Grevesmühlen, 07.08.2024

P. Stange Laborleiter

Anlagen Probenahmeprotokoll

Seite 1 von 2

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfegeenstände. Sofern die Probenahme nicht durch Mitarbeiter der Firma IUQ durchgeführt wird, übernehmen wir keine Verantwortung für deren Richtigkeit. Der Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten der genormten Verfahren werden, wenn nicht anders angegeben, eingehalten und sind auf Anfrage verfügbar. Die Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen bezüglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie 2009/90/EG der Europäischen Kommission. Fremdvergaben in akkreditierten Laboratorien sind mit NA gekennzeichnet.



Prüfbericht - Nr. 24-05274/29302

Probebezeichnung

Sackware, 6 mm

Labornummer

24-05274

Parameter	Verfahren	Einheit	Prüfwert	Anforderungen entsprechend ENplus (Stand: 01/23)		
				A1	A2	В
Durchmesser (D)	DIN EN ISO 17829: 2016-03	mm	6,0	6 (±1) oder 8 (±1)		
Länge (L)	DIN EN ISO 17829: 2016-03	mm	21,2	3,15 ≤ L ≤ 40 ¹)		
Anteil der Pellets mit Länge < 10 mm	DIN EN ISO 17829 / Handbuch ENplus ST1001 Leitfaden: 2016-03 / 2022	Ma-%, ar	3,0	informativ		
Anteil der Pellets mit Länge < 10 mm Kategorie	DIN EN ISO 17829 / Handbuch ENplus ST1001 Leitfaden: 2016-03 / 2022	ohne	L	informativ		
Wassergehalt (M)	DIN EN ISO 18134-2: 2017-05	Ma-%, ar	4,5	≤ 10,0		
Aschegehalt (A) (550 °C)	DIN EN ISO 18122: 2016-03	Ma-% wf	0,38	≤ 0,70	≤ 1,20	≤ 2,00
Aschegehalt (A) (815 °C)*	DIN EN ISO 18122: 2016-03	Ma-% wf	0,29	J.		
mechanische Festigkeit (DU)	DIN EN ISO 17831-1: 2016-05	Ma-%, ar	99,1	≥ 98,0 ²)	≥ 97	′,5 ²⁾
Feinanteil (< 3,15 mm)	DIN EN ISO 18846: 2016-12	Ma-%, ar	< 0,20	≤ 1,0 ³) (≤ 0,5 ⁴)		4))
Grober Feinanteil (3,15 mm ≤ FP < 5,6 mm)	DIN EN ISO 18846: 2016-12	Ma-%, ar	< 0,20	informativ		
Heizwert (q _{V, net, m})	DIN EN ISO 18125: 2017-08	MJ/kg, ar	18,0	≥ 16,5		
Heizwert (q _{V, net, m})	DIN EN ISO 18125: 2017-08	kWh/kg, ar	4,99	≥ 4,6		
Schüttdichte (BD)	DIN EN ISO 17828: 2016-05	kg/m³	650	600 ≤ Schüttdichte ≤ 750		
Partikeldichte	DIN EN ISO 18847: 2016-12	g/cm³	1,32	informativ		
Stickstoff (N)	DIN EN ISO 16948: 2015-09	Ma% TM	0,15	≤ 0,3	≤ 0,5	≤ 1,0
Schwefel (S)	DIN EN ISO 16994: 2016-12	Ma% TM	0,006	≤ 0,04 ≤ 0,05		
Chlor (CI)	DIN EN ISO 16994: 2016-12	Ma% TM	0,007	≤ 0,02 ≤0,03		
Arsen (As)	DIN EN ISO 16968: 2015-09	mg/kg TM	< 0,50	≤1		
Cadmium (Cd)	DIN EN ISO 16968: 2015-09	mg/kg TM	0,12	≤ 0,5		
Chrom (Cr)	DIN EN ISO 16968: 2015-09	mg/kg TM	0,42	≤ 10		
Kupfer (Cu)	DIN EN ISO 16968: 2015-09	mg/kg TM	4,93	≤ 10		
Blei (Pb)	DIN EN ISO 16968: 2015-09	mg/kg TM	< 0,50	≤ 10		
Quecksilber (Hg)	DIN EN ISO 16968: 2015-09	mg/kg TM	< 0,05	≤ 0,1		
Nickel (Ni)	DIN EN ISO 16968: 2015-09	mg/kg TM	< 0,50	≤ 10		
Zink (Zn)	DIN EN ISO 16968: 2015-09	mg/kg TM	16,3	≤ 100		
Ascheschmelzverhalten (ox) an						
Starttemperatur beim Schrumpfen (SST)*	DIN EN ISO 21404: 2020-06	°C	1130	informativ		
Erweichungstemperatur (DT)	DIN EN ISO 21404: 2020-06	°C	1220	≥ 1.200 ≥ 1.100		
Halbkugeltemperatur (HT)*	DIN EN ISO 21404: 2020-06	°C	> 1400	informativ		
Fließtemperatur (FT)*	DIN EN ISO 21404: 2020-06	°C	> 1400	informativ		

¹⁾ maximal 1 Ma-% der Pellets darf zwischen 40 und 45 mm lang sein. Kein Pellet darf länger als 45 mm sein.
2) Bei Beladung des Transportmittels (Fahrzeug, Schiff) an der Produktionsanlage.
3) Am Werkstor oder bei der Beladung von Fahrzeugen für die Auslieferung an Endkunden.
4) Beim Befüllen von Pellettsäcken oder versiegelten Big Bags.
* keine Pflichtangabe laut ENplus Handbuch



Institut für Umweltschutz und Qualitätssicherung Dr. Krengel GmbH Probenahmeprotokoll - Holzpellets

Anlass / Grund der Probenahme	1 1	Untersuchung einer Probe Holzpellets				
Probenahmedatum / Uhrzeit		30.07.2024 13:30 Uhr				
Probenehmer / Dienststelle		Frau Holst ,IUQ Dr. Krengel GmbH				
Probenbezeichnung	: 3	Sackware, 6 mm				
Gemeinde/Ort/Firma	Göttingen, Euroline GmbH & Co.KG					
Probenahmestelle	:	Absackanlage				
Art der Partie:						
Silo Lkw Container Lastkahn Haufwerk X Sackware						
X in Innenräumen	im Freien					
X nicht abgedeckt	abgedeckt					
Probenahmeverfahren DIN EN ISO 18135 2017-08:						
X Querförderband	Prob	enahmeschaufel				
ruhend	X bewegt					
Angaben zur Probenahme : Entrahme von einem Sack während der laufenden						
, angulari Lar i Tobolianino		Entnahme von einem Sack während der laufenden Absackung				
Art der Probengefäße						
		1 Pelletsack				
	Ç -					
Probenmenge		ca. 15 kg				
	10					
Anwesend, Zeugen		Hr. Glitz, Euroline GmbH & Co.KG				
	:=					
Wurden Vergleichsproben entnommen, ggf.		ja, für Vergleichsmessungen				
duich wen?	-					
Beobachtungen bei der Probenahme z.B. Gasentwicklung, Reaktionen		keine Besonderheiten				
Überprüfung Pellettemperatur		entfällt				
	_					
Probenüberführung und Lagerung bis zur analytischen Untersuchung, erfolgte Vorbehandlung Untersuchungslabor		Probenüberführung mit PKW, Untersuchung im direkten				
		Anschluss an den Transport, Vorbehandlung: keine				
		IUQ Dr. Krengel GmbH				
		IOW DI. Menger official				
Bemerkungen		keine				
		keine				
Hinweise an die Untersuchungsstelle		Ust a second of Ellipse Language Dücketellinge				
		Untersuchungsumfang ENplus; Lagerung Rückstellprobe mind. 9 Monate				
Ort, Datum		Göttingen, 30.07.2024				
Oit, Datum		County of the Late				